



FICHA TECNICA DE LAS HOJAS

Color : cristal y colores
 superficie: brillo/brillo
 espesor: 100 - 1000 my

			BX900	BX90S	BX906	BX907
Parámetros de test	Método test	UOM	Valores standard y tolerancias			
ESPESOR	ASTM - D 6988	Micras	100-150 -- +/- 10% 151-200 -- +/- 7% 201-900 -- +/- 5%			
ANCHO ROLLOS	ISO 4592	mm	Corte rollos -- +/- 1mm Jumbo rollos -- +/- 2mm			
HOJAS			Largo & ancho -- +/-2mm Diferencia diagonal-- +/-2mm			
Grado de brillo	ASTM - D 2457	(%)	> 100	> 100	> 100	>110
RESISTENCIA AL IMPACTO	ISO 8256	KJ/M2	> 350	> 500	> 550	> 570
TENSION SUPERFICIAL	ASTM - D 882	Kg/cm2	~ 480	~470	Z 410	~ 410
VSP	ASTM -D 1525	Deg. E	73+/-2	73+/-2	73+/-2	73+/-2
DENSIDAD	AGPL/QA/IM/04	gm/cm3	1.36+/-0.02	1.35+/-0.02	1.34+/-0.02	1.34+/-0.02
BLANQUEAMIENTO	AGPL/QA/IM/05	----	No blanquea en ninguna dirección			